

AES樹脂

AES resin

AES
樹脂AES
resin

特性 Properties	測定方法 Test method	測定条件 Test condition	単位 Unit	標準 Standard	ユニブライ特 UNIBRITE®							
					高衝擊 High impact resistance	超高衝擊 Super high impact resistance	超高流動 Super high flow	耐熱 Heat resistance	高耐熱 High heat resistance	超耐熱 Super heat resistance	押出成形用 Extrusion	
				UB-311	UB-500A	UB-700A	UB-501R-2	UB-801	UB-830	UB-860	UB-400	
レオロジー特性 Rheological properties												
メルトボリュームレート Melt volume - flow rate	ISO 1133	220°C 10kg	cm³/10min.	24	18	15	48	15	14	6.0	8.0	
機械的特性 Mechanical properties												
引張降伏応力 Tensile stress at yield	ISO 527	23°C	MPa	57	50	47	48	48	51	60	51	
曲げ弾性率 Flexural modulus	ISO 178	23°C	MPa	2,750	2,350	2,250	2,450	2,300	2,450	2,800	2,350	
曲げ強さ Flexural strength	ISO 178	23°C	MPa	87	77	73	75	76	83	95	74	
シャルピー衝撃強さ（ノッチ付） Charpy notched impact strength	ISO 179	23°C	k J/m²	10	24	45	10	15	23	8	30	
ロックウェル硬度 Rockwell hardness	ISO 2039	23°C	Rスケール	114	112	108	104	111	114	119	104	
熱的性質 Thermal properties												
荷重たわみ温度 Temperature of deflection under load	ISO 75	1.8MPa	°C	82	82	80	80	86	89	99	84	
ボールプレッシャー登録温度 Ball pressure registration temperature	電気安全法	—	°C	95	90	90	—	—	—	—	95	
燃焼性 Flammability	UL-94	—	—	HB	—	—	—	—	—	—	HB	
その他の特性 Other properties												
密度 Density	ISO 1183	—	g/cm³	1.05	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.04	
ポリオレフィン等衛生協議会 JHOA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
代表的成形条件 Typical injection molding condition												
予備乾燥温度 Predrying temperature	乾燥時間 2時間以上 Drying time more than 2 hrs	°C	80~90	80~90	80~90	80~90	80~90	85~95	85~95	90~100	80~90	
シリンダー設定温度 Cylinder setting temperature	—	°C	200~260	200~260	200~260	220~260	220~280	220~280	220~280	220~280	—	
金型温度 Mold temperature	—	°C	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	—	